ECOLCOLLE MM TS 5923

COLLE METHYL METACRYLATE

PROPRIETES :

Colle et fixe durablement. Adhère sur la plupart des matériaux : métaux, verre, plastique, plexiglas, PVC, béton, pierre naturelle, bois, caoutchouc…

- RAPIDE : temps de prise en à peine 2 min. et durcissement initial en +/- 7 min.
- HAUTE RESISTANCE A LA TRACTION : 3500 N/cm2.
- COULEUR DE LA COLLE QUASI TRANSLUCIDE après mélange et durcissement.
- HAUTE RESISTANCE A LA TEMPERATURE : 180 ° C avec des pointes de 200 ° C.
- RESISTE AUX CHOCS ET AUX VIBRATIONS ;

SECURISANT le mélange parfait se fait instantanément par l'embout mélangeur. Plus de mélange hasardeux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

RESINE	METHYL METHACRYLATE
COULEUR DU COMPOSANT A	VERT
COULEUR DU COMPOSANT B	ROSE
COULEUR DU MELANGE	TRANSLUCIDE VIOLACE
VITESSE DE PRISE	< 2 MIN.
VITESSE DE DURCISSEMENT	ENTRE 2 ET 7 MIN.
DUREE DE DURCISSEMENT A 50%	
DE LA RESISTANCE A LA TRACTION FINALE	60 MIN.
A 100 %	6 HEURES
ESPACE DE REMPLISSAGE	< 3MM
TEMPS DE CONSERVATION A 20°	12 mois
DENSITE	1,02
RESISTANCE A LA TEMPERATURE	DE – 40°C A + 180°C AVEC DES POINTES DE 200°C.
RESISTANCE A LA TRACTION	35 MPS

MODE D'EMPLOI :

Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser. (ECOLFLASH)
ECOLCOLLE MM tolère un léger film gras.
Avant de fixer l'embout, vérifier que les 2 composants sortent de façon égale afin que le mélange se fasse harmonieusement dans l'embout.
Extraire en poussant le piston avec douceur de façon à ne pas en faire sortir excessivement (efficace même en petite quantité).
Encoller une des 2 parties et presser l'autre par-dessus. La prise se fait en 2 à 3 minutes.

SARL ECOL'CHIM 2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE Port : 06 61 47 70 82 Fax : 03 26 50 01 91 Email : ecolchim@sfr.fr Ecolchim.com

APPLICATIONS :

Partout où l'on a besoin d'une adhésion rapide solide résistante aux vibrations et esthétique.
Particulièrement indiqué pour coller les métaux.

Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent nos connaissances à ce jour sur ce produit. Toutefois, l'utilisation restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SARL ECOL'CHIM 2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE Port : 06 61 47 70 82 Fax : 03 26 50 01 91 Email : ecolchim@sfr.fr Ecolchim.com