



## FICHE TECHNIQUE

### ECOLVELCRO

#### Ruban de fixation clipsable § repositionnable



#### DESCRIPTION :

ECOLVELCRO est un système de fermeture qui fonctionne sur le principe du bouton pression. La fermeture est optimale par enclenchement sur simple pression. ECOLVELCRO n'a pas de sens de fermeture et peut indifféremment se fermer dans la largeur ou en travers.

**Innovant, ECOLVELCRO est la nouvelle génération de fixation à clips réajustable et repositionnables à volonté.**

#### ADHESIF :

Caoutchouc thermofusible  
Transparent

#### SUPPORT :

Structure tissée : polyamide avec un traitement PU  
Éléments d'accroche (champignons) : polypropylène

#### PROTECTEUR :

Film LDPE  
Transparent

#### APPLICATIONS :

Fixation à clip réajustable : on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre.

Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple : Tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio, etc.

**Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations « sangle et crochet » classiques.**

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

##### Caractéristiques particulières de la colle

Température d'utilisation	env. - 30°C jusqu'à + 93°C
Résistance aux agents adoucissants	medium
Résistance aux solvants	basse
Résistance à l'humidité	bonne



Faible énergie de surface

bonne

Haute énergie de surface

bonne

**Caractéristique du produit**

<b>Epaisseur de la fermeture (fermée) avec colle</b>	env. 5,40 mm
<b>Epaisseur de la fermeture (fermée) sans colle</b>	env. 4,50 mm
<b>La fermeture</b>	35 N/cm <sup>2</sup>
<b>Eléments d'accroche par cm<sup>2</sup></b>	env.42
<b>Largeur</b>	25 mm
<b>Poids sans colle</b>	env. 27 g/m
<b>Poids avec colle</b>	env. 45 g/m

**UTILISATION :**

Température d'application : entre +15°C et + 30°C. Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

SARL ECOL'CHIM 2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE

Portable : 06. 61. 47. 70 .82 - Fax : 03. 26. 50 .01. 91 - Email : [ecolchim@aol.fr](mailto:ecolchim@aol.fr) -  
[ecolchim.com](http://ecolchim.com)